

MAALAUSOHJEET

Valmistelu ja suojaus

Tee tarvittavat valmistelut ja suojaukset ennen työn aloittamista

1. Hanki kaikki tarvittavat työvälineet ja tuotteet etukäteen.
2. Siirrä tai suojaa kalusteet yms. Varmista riittävä vapaa työskentelytila.
3. Suojaa lattiapinnat suojapaperilla. Rajaa käsiteltävä alue ja suojaa listat maalarinteipillä.
4. Jos seinällä on ruuvinreikiä, poista niistä muoviproput ja imuroi reiät puhtaiksi.

Sisäseinien maalaus kuivissa sisätiloissa

Puhdista pinnat, käytä Tikkurilan Seinäpesu-puhdistusainetta

1. Mikäli pinta ei vaadi pesua, poista ainoastaan pöly ym. irtonainen aines sekä irtoava maali kaavinraudalla.
2. Jos pinta tarvitsee pesua, levitä Tikkurilan Seinäpesu alhaalta ylöspäin ja pyyhi kostealla liinalla. Huuhto liinaa työn edetessä.
3. Anna pinnan kuivua ennen käsittelyä.

Jos seinässä on reikiä tai pieniä koloja, kittaa ne käyttämällä Hole-in-1 -paikkauskittiä ja kittilastaa

1. Täytä reiät ja kolot kerralla ääriään myöten Hole-in-1 -paikkauskitillä
2. Poista ylimääräinen kitti lastalla kevyesti painaen.
3. Anna kuivua. Toista käsittely tarvittaessa.
4. Hio kitattu kolo hiontapaperilla, kun kitti on kuivunut. Poista hiontapöly.

Maalaa 1-2 kertaa sisäseinämaalilla käyttäen telaa ja jatkovartta

1. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.
2. Tee rajausmaalaus siveltimellä tai rajaajalla ja paikkamaalaa kitatut kohdat.
3. Levitä maalia tasaisesti noin kahden tai kolmen telan leveydeltä ja viimeistele pinta yhdensuuntaisin vedoin.

Ohjevideot

[Kittaus Hole-In-1 paikkauskitillä](#)

[Sisäseinien huoltomaalaus suomeksi](#)

[Sisäseinien huoltomaalaus englanniksi](#)

Tarkemmat ohjeet maalaamiseen ja maaleihin liittyvissä asioissa saat soittamalla Tikkurilan Maalilinjalle puhelimitse 020 191 2002 arkisin klo 8-19, Chat [tikkurila.fi](https://www.tikkurila.fi)

Puhdista ja suojaa pinnat

Poista huonekalut ja muut esineet, joihin et halua maalia tai suojaa ne. Peitä lattia maalin kestäväällä suojapaperilla, jotta märkä maali ei tahraa lattiaa. Jos pistorasiat, valokatkaisijat ja listat pysyvät paikoillaan, suojaa ne huolellisesti laadukkaalla maalarinteipillä reunasta tiukkaan kiinni painaen. Poista maalarinteippi heti maalauksen jälkeen ennen maalin kuivumista. Poista irtoava maali sekä ruuvireikien muoviproput ja imuroi reiät puhtaaksi.



Puhdista maalattavat seinät

Puhdista aiemmin maalatut seinäpinnat ennen maalaamista Seinäpesulla. Pesuaine poistaa liat ja rasvat pinnoilta ja samalla myös kuluttaa vanhaa maalipintaa parantaen uuden maalin tartuntaa.

Seinäpesua suihkutetaan pinnoille, minkä jälkeen seinä pestään siivousliinalla tai sienellä.

Pyyhi pesuaine pois pinnoilta veteen kostutetulla siivousliinalla tai sienellä, huuhtelee sitä välillä vedellä. Anna pintojen kuivua.



Kittaus

Kittaa kolot ja naarmut Hole-in-1 -kitillä. Täytä kolot ääriään myöten ja poista kevyesti lastaa painamalla ylimääräinen pois. Syvät kolot on hyvä täyttää kahdessa osassa. Kitin levitykseen pienissä koloissa sopii hyvin taipuisat japan-lastat. Kitatut kohdat kuivuvat kerrospaksuudesta riippuen 0,5–24 h. Hio kuivunut kittauspaikka hiontapaperilla ja poista hiontapöly esimerkiksi pölyharjalla.



Rajaus

Seinän maalaus aloitetaan rajaamalla pensselillä tai rajaajalla katon rajat, nurkat ja jalkalistan rajat sekä samalla paikkamaalataan kitatut kohdat. Rajaajalla saa tarkimman ja suorimman rajan esimerkiksi sileän katon rajaan ja seinien nurkkiin. Listat suojataan maalarinteipillä ennen maalaamista. Teipit poistetaan aina rauhallisesti vetäen, kun maali on vielä märkää, jotta maali ei ehdi kuivua niiden päälle.



Pintamaalaus

Sekoita seinämaali huolellisesti ennen maalausta. Rajaamisen jälkeen maali telataan nurkasta alkaen, huone kiertäen takaisin alkupisteeseen. Levitä maalia riittävästi vain pari telanlevyettä kerrallaan edestakaisin vedoin lattiasta katon rajaan ja päinvastoin. Heti levityksen jälkeen tasoita maali yhdensuuntaisin ja yhtenäisin vedoin lattiasta katon rajaan. Sama toistetaan lattian rajasta katon rajaan hieman edellisen telauksen päälle, mutta edetään edeten seinässä kohti keskeneräistä pintaa.



Seinämaalipinnan hoito-ohjeet

Maalauksen jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdistetaan **se** kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä:

Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6–8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa.

Maalin varastointi

Jos maalia jää yli, sulje purkin kansi huolellisesti. Maali säilyy parhaiten tiiviisti suljettuna huoneenlämpöisessä tilassa.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.